



1211

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke • Mindelstraße 60 • D - 87775 Salgen / Bronnen

05

LE-0980-0001

EN 998-2 : 2010

Vormauermörtel 980 - 1 / 2 / 3

Vormauermörtel (G) M 5 nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Sicht - und Verblendmauerwerk (Innen - und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit:	M 5
Verbundfestigkeit:	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Chloridgehalt:	≤ 0,1 M. - %
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit:	15 / 35 (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit:	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) für P = 50 % (Tabellenwert nach EN 1745) λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Auf Grund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	NPD